



رزین کاهنده شیرینکیج LP-200

شرح محصول:

رزین LP-200 ادتیو کاهش دهنده جمع شدگی (shrinkage) بر مبنای یک رزین اکریلیک ترموپلاست حل شده در مونومر استایرن می باشد.

نحوه مصرف:

در کاربرد SMC و BMC این رزین به همراه رزین پلی استر غیراشباع و به نسبت از ۱۰ تا ۳۰ درصد کل رزین مصرف می شود. در مصارف دیگر این رزین بایستی قبل از مصرف با رزین پلی استر مخلوط شود و بلافاصله مخلوط تهیه شده مصرف گردد. در صورتی که برای مدت زمان طولانی مخلوط استفاده نشود، مجددا بایستی عمل اختلاط قبل از مصرف مجددا انجام پذیرد.

اطلاعات فنی:

مشخصه	مقدار	واحد اندازه گیری	استاندارد
نوع حلال	استایرن مونومر		
حالت ظاهری	مایع ویسکوز		
رنگ ظاهری	شفاف		
درصد جامد	۲±۳۰	درصد	ISO 3251
ویسکوزیته	۵۰-۴۰	ثانیه (در ۲۵ °C)	DIN 6
عدد اسیدی	کمتر از ۱	mg KOH/g	ISO 2114
دانسیته	۱/۰ ± ۰/۵ %	g/cm ³	ISO 2114

شرایط نگهداری:

در ظروف بسته بندی اولیه در دمای زیر ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود.

پایداری: در شرایط فوق حداکثر شش ماه از زمان تحویل.

موارد کاربرد:

این رزین به منظور کاهش میزان جمع شدگی در رین های پلی استر غیر اشباع و وینیل استر مصرف می شود. میزان مصرف بستگی به ماهیت رزین پلی استر غیراشباع دارد و از ۱۰ تا ۳۰ درصد قابل مصرف است. مصرف اصلی این رزین در کاربرد SMC و BMC است.

دفتر مرکزی: اصفهان، بوستان سعدی، جنب بانک کشاورزی، ساختمان ریف تلفن: ۳۶۲۵۲۰۰۰ (۰۳۱) (خط ۱۲) فاکس: ۳۶۲۷۸۴۸۰ (۰۳۱)
کارخانه: ۵۶ کیلومتر جاده اصفهان - شیراز، شهرک صنعتی رازی، خیابان دهم، مجتمع صنایع شیمیایی پلیمر ایران تلفن: ۵۳۳۲۳۲۰۶ - ۸ (۰۳۱) فاکس: ۵۳۳۲۳۲۱۰ (۰۳۱)
Head Office: Reef building, boustane saadi boulevard, Isfahan, Iran Tell: (+9831) 36252000 (12 Line) Fax: (+9831) 36612980
Plant: 10 St, Razi Industrial zone, 56 Km of Esfahan - Shiraz Road. Tell: (+9831) 53323206 - 8 Fax: (+9831) 53323210

www.polymeriran.com

info@polymeriran.com